Technische Informationen

STAUF VEP 195 Epoxyhars primer (16120)

2K epoxyhars primer, vrij van water en oplosmiddelen

Besondere Merkmale:

- versteviging van de ondervloeren
- hoog indringend vermogen
- Dampwerende laag op restvochtige ondergronden

Anwendungsbereich

- Dampfbremse auf Zementestrichen bis zu einer Restfeuchte von max. 5 CM-% (6 Gew-%) nach Erreichen der notwendigen Festigkeit
- Grundierung vor der Klebung mit STAUF PUK-, SPU- oder SMP-Parkettklebstoffen
- Grundierung vor Spachtelarbeiten mit STAUF Spachtelmassen (abgesandet)

Geeignete Untergründe

- Gussasphalt
- Beton C25 / 30 nach DIN 1045 (griffige Oberfläche)
- Calciumsulfat(fließ)estriche (nicht als Dampfbremsgrundierung)
- Holzunterböden (Parkett, Dielen)
- Spanplatten V100 (E1), OSB-Platten
- Stein, Keramik, Terrazzo, Fliesen
- Unbeschichtete Gipsfaserplatten
- Verbundestrich CT-35 nach DIN 18560, Teil 3 (griffige Oberfläche)
- Zementestriche
- Zementestriche, Betonsohlen mit erhöhter Restfeuchte

Produkteigenschaften

- gutes Haftungsvermögen an verschiedenen Materialien
- leicht aufzutragen
- Reduktion der Wasserdampfdiffusionsrate auf restfeuchten Untergründen

Farbe

- farblos

Topfzeit

- ca. 30 Min. bei 30 °C
- ca. 45 Min. bei 20 °C

Verbrauch pro m²

- 400g bei Auftrag mit Rolle

Trockenzeit

- ca. 16 Std. bei 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit

zusätzliche Hinweise 1

- bij aanbrengen van de tweede laag STAUF VEP 195 als vochtscherm vermindert het verbruik tot ca. 250 g/m².
- Voor het lijmen van reactieve kleefmiddelen (PUK-, SPU-, SMP- en EP-reeks): Afgezien van de voorschriften omtrent de tijdspanne tussen het primen en het lijmen, klimatologische verhoudingen (temperatuur en luchtvochtigheid) is het afschuren ten zeerste aangeraden en noodzakelijk.

Verarbeitungsraumklima

- mind. 15 °C, max. 75% rel. Luftfeuchtigkeit, vorzugsweise max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit

Transport UN-Nummer

- 3082

Gefahrenklasse Transport

- 9

Haltbarkeit

- 12 Monate

Giscode

- RE1

Verfügbare Gebindegrößen

- 10 kg Blik met holle deksel 3 kg Blik met holle deksel

Zusatzinformationen bei mehrkomponentigen Produkten

Artikelnummer Härter-Komponente

- 16110

Mischungsanteil Komponente A

- 2

Mischungsanteil Komponente B

1

Gefahrenklasse Transport 2K

8

STAUF Klebstoffwerk GmbH Oberhausener Strasse 1
D-57234 Wilnsdorf
Tel. +49 (0) 27 39 301-0
Fax +49 (0) 27 39 301-200
info@stauf.de
www.stauf.info